



厚洹®  
HOUHUAN

广州厚洹化学助剂有限公司  
Guangzhou Houhuan Chemical Additives Co.,LTD

## DF69 消泡剂

### 化学组成

是乳白色奶油状乳液水性有机硅消泡剂。

### 特 性

DF69 在有机硅消泡剂增强流平性、润湿性、耐磨性和滑性。

- 1、仰泡性能好，
- 2、用量少，效率高；
- 3、消泡速度快，稳定性好；
- 4、不漂油相容性好，仰泡时间长。

### 一般特性

外观	乳白色胶体
PH 值	7.0-8.0
粘度 (25℃)	500 • 4000mPa. s
活性物含量	100%
有效固含量	65%
稀释剂	水
比重 25℃ (77°F)	0.985
闪点 (闭杯)	> 101℃
黏度 25℃	210

### 应 用

DF69 在有机硅消泡用于油墨，涂料、乳液的消泡剂应用范围。

- a、用作油墨和油漆的消泡，提高油墨、涂料和油漆的流平和润湿组成。
- b、提高水墨乳液的耐磨性和滑性乳白色奶油状乳液水性有机硅消泡剂。
- c、丙烯酸、聚氨酯、环氧、苯丙树脂乳液。

### 建议用量

用来消泡：

- 1、水性柔板印刷油墨 0.05~0.5%。
- 2、水性凹版印刷油墨 0.1~0.5%。
- 3、水性丝网印刷油墨 0.05~0.1%。
- 4、水性油漆、涂料 0.2~1%。

### 包装&存储

1\*25kg 或 1\*200kg 铁桶装。保存期为自出厂之日起 24 个月（在 10℃至 30℃之间未开封）如有分层，请搅拌均匀后应用，不影响应用效果。

\*、本产品未被测试或陈述为适用与医用或药用本资料不包括所需的产品安全使用信息。

24 小时电话: 135-7011-0115 (王先生)

Tel: 020-82020897

Fax: 020-82020956

Email: wangshengli70@163.com

工厂地址: 广州市增城区仙村镇蓝山村

办公地址: 广州市增城区新塘镇广深北路 15 号 B 栋 505

Url: www.gzhouhuan.com(水性分散剂.com)