



厚洵®
HOHUAN

广州厚洵化学助剂有限公司
Guangzhou Houhuan Chemical Additives Co.,LTD

HH®2163 油性分散剂

化学组成

HH®2163 油性分散剂含颜料亲和基团的高分子量嵌段共聚物溶液。

概述

HH®2163 油性分散剂为是用于溶剂型体系的润湿分散剂。具有宽广的相容性，可稳定各类颜料。适用于以醛基或丙烯酸树脂为研磨树脂的溶剂型通用颜料浓缩浆。

产品特性：

- 1、改善润湿性能，降低研磨料的研磨时间及粘度。
- 2、可避免多颜料体系产生浮色和发花。
- 3、可增加涂料的光泽、颜色强度、透明性和遮盖力。

物理参数

外观：浅黄色液体

有效含量：100%

密度 g/cm³：约 1.0

溶剂：醋酸丁酯

应用

HH®2163 油性分散剂具有宽广的相容性，可用于各种溶剂型配方。也可用于问题涂料的后期补救。可应用于卷材涂料、UV 涂料、工业涂料。

推荐用量（按供货形式计算）

有机颜料	二氧化钛	碳黑	无机颜料
30-90%	3-5%	80-120%	10-15%

*、以上推荐添加量供参考，最佳添加量需经过一系列试验确定。



厚洹[®]
HOHUAN

广州厚洹化学助剂有限公司
Guangzhou Houhuan Chemical Additives Co.,LTD

使用方法

为了获得最佳性能，先将树脂和溶剂组份预混合，缓慢加入助剂后混合均匀，再加入颜料。如果顺序错误，可以通过后添加方式补救，但需要在高剪切力条件下缓慢加入。

包装&存储

包装规格：

30L	塑料桶装	25KG/桶
220L	铁桶装	200KG/桶

贮存和保质期：

储存温度：建议在 10-40℃ 储存，注意避免阳光直射。

温度低于 0℃ 时可能发生分层或浑浊，加热至 20℃ 并充分混合。

保质期：自生产之日起在适宜储存条件下，完好包装产品保质期为 24 个月。

安全操作：

- 1、避免直接接触皮肤。
- 2、如不小心接触皮肤，请立刻用肥皂水冲洗皮肤，并用清水冲清。