



广州厚洹化学助剂有限公司  
Guangzhou Houhuan Chemical Additives Co.,LTD

## HH<sup>®</sup>2076W 水性分散剂

### 化学组成

HH<sup>®</sup>2076w 分散剂是聚氧乙烯与聚氧丙烯共聚物。

### 特性&应用

HH<sup>®</sup>2076w 水性分散剂是用于水性印刷油墨和涂料体系的润湿分散剂，用于含树脂研磨，它能强烈降低色浆粘度，高光泽，热存放稳定，增加颜料的着色力，研磨时间短，是一款性价比超高的水性分散剂。

#### HH<sup>®</sup>2076w 分散剂的应用：

- 1、含树脂的墨水色浆研磨。
- 2、含树脂的工业涂料、皮革色浆涂料。
- 3、水性印刷油墨（柔板、凹版）。
- 4、水性颜料高含量有树脂体系色浆。

### 技术参数

外观	无色透明液体
气味	无气味
固体含量	35%
粘度	500~1000 mPas(25℃)
PH 值	6-7

### 用量（颜料量%）

添加量:建议配方中研磨树脂量为 20%~30%，分散剂 2~5%（配方量），具体最佳用量请做阶梯测试。

### 使用方法

研磨前添加，与配方的其它成分一起分散研磨。

### 包装&存储

1\*25kg\1\*125kg 桶装；在常温下可储存 24 个月。